

# Roca medius

AL 202

## טיח סיד (מינרלי) לשימור שכבה II

### תיאור

חומר מליטה מסורתי המיוצר מחומרים טבעיים בלבד ע"ב סיד בור, סיד הידראולי (AL902-5) ואבן גיר גרוסה, בגוון אפור בהיר.


### שימושים

משמש כשכבה שנייה למערכת טיח סיד (מינרלי) ליישור הקיר על שכבת ההרבצה (AL201) או ליישום במבנים לשימור הבנויים מאבני כורכר, אבן גיר רכה ואבן נארי, שעליהן בוצעה שכבת הכנה מחומר מילוי אפור (AL210). החומר מסופק כחומר רטוב המוכן לשימוש.

### תכונות

- חומר נושם (בעל יכולת מעבר של אדי לחות)
- בעל כושר הידבקות גבוה לתשתיות פורזיביות (מימיות)
- חומר המתקשה ומתחזק בתהליך קרבוניזציה לאורך הזמן

לפרטים נוספים בדף הטכני [www.arcolime.com](http://www.arcolime.com)



אריזה - 25 ק"ג / 400 ק"ג / 1400 ק"ג  
אחסנה - במקום מוצל ויבש  
כושר כיסוי - 20 ק"ג למ"ר בעובי 1 ס"מ  
זמן ייבוש - 12-24 שעות  
שימוש - קירות פנים וחוץ  
עובי מינימלי - 10 מ"מ  
עובי מקסימלי - 15 מ"מ  
יישום - התזה במכונה או ידני, מריחה  
בסרגל והידוק בעזרת מלאג עץ  
מרקם - משהתי  
תוסף מקשר - 10% סיד הידראולי  
(AL902)

בית ציפורן, ת"א

