

# Roca rinzafo

AL 201

## טיח סיד (מינרלי) לשימור שכבה |

### תיאור

חומר מליטה מסורתי המיוצר מחומרים טבעיים בלבד ע"ב סיד בור, סיד הידראולי (AL902-5) ואבן גיר גרוסה, בגוון אפור בהיר.

### שימושים

משמש כשכבה ראשונה (שכבת הרבצה) למערכת טיח סיד. מתאים ליישום במבנים לשימור הבנויים מלבני סיליקט, לבני צדפים ו/או מאבנים קשות שחומר המליטה בינהן הינו חומר קשיח על בסיס סיד. החומר מסופק כחומר רטוב המוכן לשימוש.

### תכונות

- חומר נושם (בעל יכולת מעבר של אדי לחות)
- בעל כושר הידבקות גבוה לתשתיות פורזיביות (מימיות) כגון: לבני סיליקט, לבני צדפים וחרס
- חומר המתקשה ומתחזק בתהליך קרבוניזציה לאורך הזמן
- החומר מסופק כחומר רטוב המוכן לשימוש

לפרטים נוספים בדף הטכני [www.arcolime.com](http://www.arcolime.com)



אריזה - 25 ק"ג / 400 ק"ג / 1400 ק"ג  
אחסנה - במקום מוצל ויבש  
כושר כיסוי - 20 ק"ג למ"ר בעובי 1 ס"מ  
זמן ייבוש - 12-24 שעות  
שימוש - קירות פנים וחוצ'  
עובי מינימלי - 6 מ"מ  
עובי מקסימלי - 10 מ"מ  
יישום - ידני או בהתזת מכונה  
מרקם - משחתי  
תוסף מקשר - 10% סיד הידראולי (AL902)

אלבני 36, ת"א